

# UNEPLAS NEW AGE

## DESCRIPCIÓN

Adhesivo especialmente indicado para uniones de tubos y accesorios de PVC rígido en sistemas con presión acorde con EN14814. Indicado especialmente para unir sistemas de tuberías y accesorios que cumplen las normas UNE EN 1452 y UNE EN 1329.

Adhesivo homologado (marcado CE) para sistemas de canalización de materiales termoplásticos para fluidos a presión hasta PN 16.

Apto para su empleo en conducciones de agua potable.

## TIPO

Basado en una resina homopolímera de Policloruro de Vinilo (PVC).

## PROPIEDADES

- Alta viscosidad aparente y excelente fluidez.
- Su agarre inicial moderadamente rápido permite pequeñas rectificaciones en la ejecución de la instalación y facilita el encolado en grandes diámetros.
- Alto contenido en resinas que proporciona una elevada capacidad de relleno.
- Elevado índice de tixotropía, que evita el “descuelgue” en su aplicación.
- Actúa como auténtico soldador químico del PVC, debido a su composición.
- Fácil aplicación y no escurre ni forma “lágrimas” en el interior de los tubos encolados
- Las uniones encoladas presentan características de resistencia y envejecimiento comparables a las del PVC rígido.

## APLICACIONES

Adhesivo especialmente indicado para:

- Uniones de tubos y accesorios de PVC rígido en sistemas con presión hasta PN 16, de acuerdo con los requisitos de la norma UNE EN 14814: “Adhesivos para sistemas de canalización en materiales termoplásticos para fluidos a presión. Especificaciones”. Indicado especialmente para unir materiales que cumplen las normas UNE EN 1452 y UNE EN 1329.
- Suministro de agua, riegos, conducciones de gas, instalaciones industriales de tuberías y conducciones de desagües y pluviales.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propiedades del adhesivo envasado:

Viscosidad (Brookfield RVT, 20 rpm, Sp.3)	9.000 mPa s
Contenido en sólidos	Aprox. 22,0 %
Densidad	Aprox. 0,92 g/ml
Inflamabilidad	Muy inflamable
Tiempo abierto (a 23°C)	Máx. 2,5 min
Capacidad de relleno / holgura máxima	+ 0.6 mm
Tiempo de secado a presión (en condiciones normales)	24 h
Resistencia a la cizalla (1 hora secado)	> 0,4 MPa
Resistencia a la cizalla (24 horas secado)	> 1,5 MPa
Resistencia a la cizalla (20+4 días secado)	> 7,0 MPa
Resistencia a la presión (20 °C)	51,2 bar
Resistencia a la presión (40 °C)	20,8 bar
Temperatura de aplicación (ver nota en modo de empleo)	-5 a +30°C
Temperatura de servicio	-5 a +50°C

Fecha revision: 2012-10-30



GYMCOL, S.A  
Pol. Ind. Juan Carlos I  
Avda. de la Foia,44  
E-46440 Almussafes (Valencia) SPAIN  
Tel.: (34) 902 99 54 64  
e-mail: [info@gymcol.es](mailto:info@gymcol.es)  
Web: [www.gymcol.es](http://www.gymcol.es)



Adhesive Ideas

## **MODO DE EMPLEO**

En primer lugar se debe proceder a la preparación de los tubos, cortándolos en ángulo recto y biselando los cantos en un ángulo de unos 15°. Posteriormente, limpiar y desengrasar el tubo y el manguito con papel absorbente impregnado con LIMPIADOR PVC. Aplicar UNEPLAS NEW AGE con un pincel en sentido axial de dentro hacia fuera formando una delgada capa primero en el manguito y posteriormente en el tubo. Insertar las dos partes inmediatamente sin girarlas y siempre dentro de los 3 minutos posteriores a la aplicación del adhesivo. Mantener inmóvil durante 30 s hasta que UNEPLAS NEW AGE desarrolle la unión inicial. Retirar el adhesivo sobrante con un papel absorbente humedecido con LIMPIADOR PVC. No debe manipularse la unión en los siguientes 5 minutos. Para temperaturas por debajo de 10 °C, el tiempo de espera ha de aumentarse al menos a 15 minutos.

UNEPLAS NEW AGE cura en unas 8 horas dependiendo de las condiciones climáticas, aunque se recomienda esperar 24 horas antes de realizar la prueba de presión (1,5 x PN). Si la instalación debe someterse a presión antes de haber transcurrido 24 horas desde la última unión, se ha de esperar una hora por cada atmósfera de presión que deba soportar la instalación. El enterramiento de las tuberías en las zanjas no debe producirse antes de 10 ó 12 horas.

Las instalaciones realizadas a bajas temperaturas (por debajo de 5 °C) requieren de unas prácticas diferentes: Los extremos de la tubería y los accesorios a unir deben ser calentados hasta 25 – 30 °C con una pistola de aire caliente (adecuada para trabajos en ambientes inflamables). La unión realizada debe mantenerse durante unos 10 minutos entre 20 y 30 °C para asegurar un curado adecuado.

## **RENDIMIENTO**

En la siguiente tabla se presentan las cantidades de adhesivo y limpiador necesarias para la realización de 100 uniones en los diámetros indicados:

DIÁMETROS	Adhesivo (L)	Limpiador (L)	DIÁMETRO	Adhesivo (L)	Limpiador (L)
32	0.8	0.5	110	8.0	1.7
40	1.1	0.7	140	13.0	2.1
50	1.5	0.9	160	19.0	2.5
63	1.7	1.1	225	26.0	4.5
75	2.2	1.3	280	38.0	6.5
90	4.0	1.4	315	52.0	10.2

## **ALMACENAMIENTO**

Este producto, almacenado en el envase de origen y en un lugar fresco y seco, mantiene sus propiedades al menos durante 2 años. Por ser un producto muy inflamable deben tomarse las debidas precauciones y almacenarlo lejos de llamas, chispas y focos de calor, en áreas con prohibición de fumar.

Es aconsejable no almacenar UNEPLAS NEW AGE a temperaturas por debajo de 5 °C, ya que se produce un aumento de la viscosidad afectando a la aplicabilidad del adhesivo. Es preciso, en estos casos, acondicionar el adhesivo a temperatura ambiente y remover para reducir la viscosidad de nuevo.

## **PRESENTACIÓN**

Consulta en página web [www.gymcol.es](http://www.gymcol.es)

## **LIMPIEZA**

El producto fresco se elimina con un trapo empapado en LIMPIADOR PVC. El adhesivo UNEPLAS NEW AGE ataca el PVC rígido, por lo que debe evitarse todo contacto accidental de las piezas con el producto.

## **SEGURIDAD E HIGIENE**

Para más información consultar hojas de seguridad del producto

Los datos reflejados están basados en nuestros actuales conocimientos, no tienen como finalidad asegurar unas determinadas propiedades. Es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad de la información facilitada con el uso particular que vaya a realizar el producto.

Fecha revision: 2012-10-30



GYMCOL, S.A  
Pol. Ind. Juan Carlos I  
Avda. de la Foia,44  
E-46440 Almussafes (Valencia) SPAIN  
Tel.: (34) 902 99 54 64  
e-mail: [info@gymcol.es](mailto:info@gymcol.es)  
Web: [www.gymcol.es](http://www.gymcol.es)



Adhesive Ideas

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

*Marcado CE de adhesivos para sistemas de canalización de materiales termoplásticos para fluidos a presión relacionados para Construcción según Mandato M/131 de la Comisión Europea*

**GYMCOL, S.A.**, con domicilio social en Polígono Industrial Juan Carlos I Avda de la Foia, 44 46440 Almussafes (Valencia) Spain

**DECLARA** que su adhesivo:

### **UNEPLAS NEW AGE**

*Adhesivo para sistemas de canalización de materiales termoplásticos para fluidos a presión hasta PN 16, en instalaciones para transporte/eliminación/almacenamiento de agua no destinada para el consumo humano*

**ES CONFORME** con las especificaciones descritas en el Anexo ZA de la norma UNE-EN 14814, dentro de los límites prescritos para su utilización y con un Control de Producción en Fábrica amparado en nuestro Sistema de Calidad según ISO 9001:2008.

José Ramón Cerezo  
Director Técnico

Octubre, 2012

Fecha revision: 2012-10-30



GYMCOL, S.A  
Pol. Ind. Juan Carlos I  
Avda. de la Foia,44  
E-46440 Almussafes (Valencia) SPAIN  
Tel.: (34) 902 99 54 64  
e-mail: [info@gymcol.es](mailto:info@gymcol.es)  
Web: [www.gymcol.es](http://www.gymcol.es)